



## Vernis latex à plancher 1 composé lustré

**30-085**



### Description

Ce vernis à base d'uréthane et d'acrylique est doté de la technologie à l'oxyde d'aluminium ce qui lui confère des propriétés remarquables. Il protège les surfaces plus sûrement que jamais et ne nécessite pas l'utilisation d'un catalyseur pour en faire un produit des plus faciles à utiliser. Sa formule à séchage rapide permet l'application de plus d'une couche en une même journée et cela sans aucune contrainte au niveau des odeurs. De plus, comme il est à base d'eau il conserve au bois sa couleur naturelle sans jaunissement. Formulé sans plomb ni mercure.

### Usages

Pour l'intérieur seulement. S'utilise sur tout genre de surfaces en bois : portes, meubles, boiseries, planchers.

### Préparation de la surface

La surface à couvrir doit toujours être propre, sèche, sans poussière ni souillure et libre de toutes traces de contaminant ou de teintures contenant de la cire ou à base de silicone. Sabler le bois neuf dans le sens du grain jusqu'à l'obtention d'une surface douce et uniforme. Ne pas utiliser de laine d'acier. Enlever les résidus de sablage à l'aide d'un bon aspirateur et d'un linge légèrement humecté d'eau. Bien laisser sécher avant d'appliquer le vernis.

### Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. Il suffit de mélanger le contenu légèrement à l'aide d'un bâton. Appliquer généreusement et uniformément au pinceau ou au tampon applicateur dans le sens du grain de bois. Ne pas diluer. Laisser sécher de deux (2) à quatre (4) heures avant de procéder à une nouvelle application. Il est recommandé de dépolir entre chaque application avec un papier doux. Laisser sécher la surface vingt-quatre (24) heures avant l'utilisation. Le fini atteindra sa résistance maximale après environ huit (8) jours. Le nettoyage de la surface avec de l'eau est déconseillé au cours de la première semaine. Trois (3) couches sont recommandées. La température ambiante, du produit et de la surface ne doit pas être inférieure à 15°C. Nous suggérons de procéder à un test d'adhérence avant de vernir la totalité de la surface.

### Apprêts recommandés

Bois neuf : Vernis auto scellant

Vernis existant en bonne condition : Dépolir le vernis et bien nettoyer les surfaces.

### Restrictions

Non recommandé pour utilisation extérieure.

### Mesures de sécurité

Employer dans un endroit bien aéré. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Garder hors de la portée des enfants. Le port d'un masque approprié est recommandé. Refermer le contenant hermétiquement après usage.

<b>FICHE TECHNIQUE</b>		
<b>Point d'éclair</b> Produit à base d'eau	<b>Temps de séchage</b> Au toucher : 2 heures à 21°C Avant de repeindre : 2 à 4 heures à 21°C	<b>Coloration</b> Non disponible
<b>Extrait sec pondéral</b> 31±2% en poids 30±2% en volume	<b>Entreposage</b> Entre 4°C et 26°C Protéger contre le gel	<b>Couleur</b> Transparent une fois sec
<b>Viscosité</b> 14 à 20 secondes (Coupe Ford #4)	<b>Taux d'étalement</b> Approximativement 12m <sup>2</sup> /litre	<b>Bases disponibles</b> N/A
<b>Lustre</b> Minimum 80%	<b>Diluant/Nettoyeur</b> Eau	<b>C.O.V</b> <250g/L